CATALIZADOR PARA TRANSPARENTE ACRÍLICO HS 2K 2.5L 2:1



PRINCIPALES VENTAJAS

- Ultra Altos solidos
- Gran contenido de resinas
- Gran resistencia mecánica
- Gran resistencia a rayos UV

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Pistola de gravedad 1.3
- Filtros de pintura
- Vaso Medidor
- Reductor
- Lijas grano 1500 a 3000

Descripción

Barniz acrílico de 2 componente con alto contenido de resinas y bajo contenido de COV (compuestos orgánicos volátiles), además cuenta con muy buena resistencia a rayones. Su formula permite un recubrimiento con alto brillo y con gran resistencia mecánica.

Características

- Barniz base acrílica de dos componentes.
- Contiene altos solidos para un excelente relleno.
- Excelente resistencia a la abrasión.
- Excelente resistencia a agentes químicos.
- Facilidad de pulido una vez endurecido.
- Ideal para piezas grandes o pequeñas reparaciones.
- Su aplicación presenta un excelente brillo, nivelación y dureza.
- Fácil de mezclar y aplicar (no se requiere diluyente).
- Se le puede agregar reductor de forma opcional.

Aplicación

Revestimiento para el paso final del pintado de un coche. Su principal objetivo es mejorar la apariencia de la carrocería; por lo tanto, es un producto que se aplica en superficies reparadas o carrocerías que requieren una mejor estética o acabado.

Importante:

No emplear otros catalizadores que no sean recomendados por Würth. Las mezclas de catalizadores de otros fabricantes pueden causar una reacción negativa.

Instrucciones de uso

Se utiliza en proporción 2:1 realizando una mezcla de TRANSPARENTE HS 2K y CATALIZADOR PARA TRANSPARENTE HS 2K, se le puede agregar 5% a 15% de reductor (opcional). El barniz se aplica asegurándose que la pintura este completamente seca.

Datos Técnicos		
Catalizador para HS	2.5 Litros	0821200206
Base	Poliuretano	
Estado físico	Liquido	
Color	Transparente	
Olor	Característico	
Densidad a 20°C	995 kg/m3	
Secado entre capaz	7-10 minutos	

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

CATALIZADOR PARA TRANSPARENTE ACRÍLICO HS 2K 2.5L 2:1



Proporción de mezcla en peso 2:1

Transparente	100 partes
Catalizador	50 partes
Reductor	5 a 15 partes (opcional)

Mezclar bien hasta obtener una mezcla homogénea. Tenga cuidado de no crear burbujas de aire.



Duración de la Mezcla

1.5 horas

El transparente se puede aplicar en varias capas.
Después de cada capa, espere a que cure antes de aplicar una nueva.



Boquilla	Presión	Distancia	Micras	Tiempo entre capas
1.2 - 1.4	30 - 45 PSI	15 - 20 cm	2 capas (50-60 micras)	7 - 10 minutos
1.3 - 1.5	60 PSI	15 - 20 cm		
1.2 - 1.3	30 PSI	10 cm		



Tiempo de secado al tacto 20°C	30 minutos
Tiempo de secado total a temperatura ambiente 20°C	7 horas
Tiempo de secado en horno a 60°C	60 minutos



Tiempo para lijar después del secado

7 horas



Tiempo para encintar después secado

8 horas



Tiempo para pulir después del secado

8 horas

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.