SILICONA ESPECIAL 250



Datos técnicos	
Endurecimiento	Aprox. 1.5mm/día
Formación de piel	Aprox. 6 minutos
Elongación	Aprox. 300%
Temperatura aplicación	+5°C a +40°C
Termorresistencia	desde -50°C hasta +250°C (300°C durante cortos periodos de tiempo)

Descripción

- Silicona de curado acético.
- Elasticidad permanente.
- Cubre las irregularidades de la superficie y forma un sellado duradero incluso con la vibración y los años.
- No se escurre ni forma hilos.
- Formación de piel al cabo de pocos minutos.
- Gran adherencia en superfi cies metálicas y no metálicas.
- Excelente resistencia química.

Modo de empleo

Limpiar la superficie a sellar, comprobar que esté seca y libre de polvo, aceite y grasa. Aplicar el producto y esperar 30 minutos hasta volver a poner las piezas selladas en funcionamiento.

Aplicaciones

Tapas de culata, cárter, bombas de agua, tapas de termostato, cajas de cambio, diferenciales, etc.

Color	Contenido	Art. No.	U/E
Rojo	70 ml	**0890321**	10