SILICON NEUTRO ALTAS TEMPERATURAS



Silicona formadora de juntas resistente a altas temperaturas.

Descripción

- Con este producto se puede prescindir del uso de juntas convencionales.
- Producto neutro, no oxida sensores ni partes internas de los componentes donde es utilizada.
- Amplio rango de resistencia en temperaturas:
  0890 322 Resiste de -62°C a 315°C.
  0890 322 085 Resiste hasta 200°C.

Aplicaciones

- Vehículos livianos y pesados:

Caja de cambio y termostato, tapa de cárter y distribución, colector de admisión y escape, tapa de bomba de agua, válvula y diferencial, bomba inyectora, terminales eléctricos en general, carburador y motores eléctricos.

- Industrial:

Sellado de líneas de vapor, mantención de calderas, adhesión de placas informativas en superficies con calentamiento, bomba y líneas de circulación de productos de petróleo, sellado, adhesión y junta de artefactos de goma, mantención de estanques y container, sellado de materiales plásticos, cámara de gas o cámara húmeda, etc.

Modo empleo

Limpie bien las partes con solvente y seque, dejándolas exentas de cualquier residuo. Aplique un cordón continuo en una de las partes circundando todos los orificios de los tornillos. Deje secar durante 3 a 5 minutos. Monte las partes no apretando los tornillos excesivamente, evitando así la expulsión del producto. Remueva el exceso de producto y deje secar por 1 hora. La cura total es de 24 horas, no habiendo necesidad de apretar.

Nota

Este producto no sustituye juntas espaciadoras.

Contenido	Color	Art. No.
60 grs	Gris	**0890322085**

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.