

GRASA LÍTICA MULTIUSO



Datos técnicos

Color	Amarillento
Jabón espesante, tipo	Litio
Cargas y rellenos	Exenta
Punto de gota, ASTM D-566	195 °C
Consistencia, grado NLGI	2
Estabilidad a la oxidación, ASTM D-942	0,25 Kg/cm ²
Test de corrosión Emcor, DIN 51802 E	0 - 0
Máquinas cuatro bolas:	
• Desgaste (1h/40 Kg/75 °C), IP-239, Ø	0,40 mm
• Desgaste (1min/80 Kg), IP-239, Ø	0,43 mm
Penetración trabajada 60 golpes, ASTM D-217	275
Masa volumétrica (a 20 °C)	0,895 gr/cm ³

PRINCIPALES VENTAJAS

- Grasa lítica de excelente estabilidad mecánica.
- Tenaz al escurrido.
- Adherente.
- Insoluble al agua.
- Propiedades anti-desgaste y anti-fricción.
- Cualidades protectoras contra el óxido, corrosión y roña.
- Resistencia al calor y al frío.

Descripción

- Grasa lítica de excelente estabilidad mecánica. Mantiene sus propiedades y comportamiento con el tiempo. Ahorro importante en el tiempo invertido en la lubricación de maquinaria. Ahorro de lubricante.
- Tenaz al escurrido. Fácil manipulación a temperatura ambiente.
- Adherente. Aumenta el tiempo de permanencia en las piezas lubricadas. Aumenta la protección contra el polvo.
- Insoluble al agua. Mayor persistencia y protección contra la humedad.
- Propiedades anti-desgaste y anti-fricción. Resistencia al rozamiento y desgaste de piezas.
- Cualidades protectoras contra el óxido, corrosión y roña.
- Conservación de los mecanismos internos y de la maquinaria.
- Resistencia al calor y al frío. Capaz de trabajar bajo un amplio rango de temperaturas.

Aplicaciones

- Lubricante apropiado para todo tipo de rodamiento (bolas, agujas, cojinetes de rodillos, ejes, cónicos, etc.), bisagras, engrasadores, brazos de cuchara, pivotes de la pluma, etc. Que trabajen a baja, media y/o a altas temperaturas (-20 °C a +130 °C).

Modo de usar

- Aplicar mediante sistemas de engrasado convencional (engrasadoras manuales, neumáticas, etc.) y en depósitos de distribución de sistemas de engrases centralizados.

Contenido	Art. No.	U/E
45 Kg.	08904011	1

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.