GRASA DE ENGRASE CENTRALIZADO W-EP 185



Contenido	Art. Nº	U/E
45 Kg.	**08904012**	45

Grasa lítica especial para sistemas de engrase centralizado

Características
- Formulada a partir de aditivos de extrema presión para poder trabajar en zonas sometidas a altas cargas de trabajo.
- Indicada para sistemas centralizados de vehículos industriales.
- Consistencia semi-líquida para sistemas de engrase centralizados que requieran una grasa 00.
- Químicamente estable contra la protección del polvo y suciedades comunes derivadas de la conducción.

Ventajas
- Estable a la oxidación y al envejecimiento prematuro.
- Insoluble al agua.
- Mayor persistencia y protección contra la humedad.
- Cualidades Antidesgaste.

Beneficios
- Exenta de compuestos organometálicos pesados (plomo, bario, antimonio, etc.) y derivados de cloro.

Datos técnicos	
Color	Marrón
Jabón espesante, tipo	Litio
Cargas y rellenos	Exenta
Punto de gota, ASTM D-566, °C	185
Temperatura de trabajo máxima recomendada, °C aproximados	-30 hasta 123
Consistencia NLGI, grado	00
Corrosión a la lámina de cobre (24h/100° C), ASTM D-4048	1 a
Ensayo Emcor, DIN 51802 – Corrosion Test	0 - 0
Máquina de 4 bolas: - Desgaste (1 h/40 Kg/75°C), ASTM D-2266, Ø, mm - Carga de soldadura, ASTM D-2596, Kg	 0,40 250
Extrema Presión máquina Timken, ASTM D-2509, libras OK	60
Masa volumétrica (a 20° C)	0,900 g/cm^3
Clasificación norma DIN 51502	GP 00E-20

Tabla medidas (mm)				
		Ø Superior	**Ø Inferior**	**Altura interior**
5 kg		178,6	170	254
18 kg		292	276	380
	Ø Interior	**Ø Exterior**	**Altura interior**	**Altura exterior**
45 kg	372	387	520	525



Aplicación
Grasa lubricante específica para su utilización en zonas sometidas a altas cargas de trabajo como cajas de engranajes cerrados o cojinetes de leva de freno, sistemas de engrase centralizado (fluidez alta en conductos) y para trabajos en lugares donde sea necesario un lubricante altamente protector por existir gran contaminación de partículas (indicado para minería, agricultura, siderurgia, papeleras, canteras, etc.)

Modo de empleo
Aplicar mediante sistemas de engrasado convencionales (engrasadoras manuales, neumáticas, etc.) y en depósitos de distribución de sistemas de engrase centralizado.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.