

SILICONA NEUTRA BÁSICA



PRINCIPALES VENTAJAS

- No tiene olor fuerte.
- Anti-hongo y anti-moho: No se oscurece.
- Alta viscosidad.
- Resistente a los rayos UV y a la intemperie.
- Contracción de volumen muy bajo.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Pistola para cartuchos.
- Desengrasantes
- Cuchillas.

Descripción

Silicona Neutra Básica es un sellador monocomponente de curado neutro. El producto cura a temperatura ambiente utilizando la humedad presente en el aire y forma una junta con flexibilidad permanente y resistente a los rayos UV. Tiene alta elasticidad y bajo módulo.

Características

- Tiene anti-hongos y anti-moho, no se oscurece con el tiempo.
- Sello de módulo bajo.
- Alta viscosidad, no funciona en aplicaciones verticales.
- Alta resistencia a los rayos UV y a la intemperie.
- Contracción de volumen muy bajo después del curado.
- No ataca sustratos metálicos y cementosos.
- Excelente adherencia a diferentes materiales.

Aplicaciones

- Indicado para aplicaciones sobre superficies lisas, con o sin pintura, como aluminio, azulejos, vidrio común y templado, entre otros.
- Sellado de juntas en sanitarios y fregaderos.
- Sellado de juntas de ventanas y puertas con marcos de madera, aluminio y revestidos.
- Sellado y reparación de juntas defectuosas sujetas a altos niveles de movimiento.
- Sellado de juntas de paneles prefabricados de cemento, sistemas de aislamiento y acabado exterior, juntas de tabiques y fachadas, suelos de piedra y otras juntas en construcción.
- Compatible con mampostería, hormigón, ladrillo, bloque, cemento prefabricado, madera en bruto barnizada o pintada, acero, acero inoxidable, hierro, latón, bronce y cobre.

Restricciones de uso

Vidrio laminado, espejos, piedras naturales, mármoles y granitos, acuarios, elastómeros como EPDM y neopreno, aplicaciones estructurales, para collages. No acepta pintura.

U/E	Color	Contenido	Art. N°
25	Transparente	280ml	0892210501
	Blanco		0892210502
6	Gris		0892210503
	Negra		0892210504

SILICONA NEUTRA BÁSICA

Informaciones adicionales

- El tamaño de la junta debe calcularse para soportar el movimiento del sellador.
- Como regla general, el ancho mínimo de junta debe ser de 6 mm.
- Para juntas entre 6 mm y 12 mm de ancho, se recomienda una profundidad de 12 mm.
- Para juntas con anchos superiores a 12 mm, se debe adoptar la regla 2: 1 donde ancho = 2 y profundidad = 1 hasta una profundidad máxima de 10 mm.
- El uso de cordón de polietileno (cordón de unión o cola de ratón) en la unión brinda las siguientes ventajas:
 - Asegura la profundidad correcta de la junta;
 - Crea una forma regular en la junta;
 - Evita el contacto de tres puntos de la junta.

Fecha de fabricación:

Impresa en el cartucho.

Datos técnicos

Apariencia	Pastosa
Curado	Neutra
Olor	Característico
Tiempo de formación de piel (min)	30
Tiempo de curado (horas / 2,5 mm)	24
Densidad (g / cm ³)	0,96 - 1,42
Dureza Shore A	22 - 40
Capacidad de movimiento (%)	20
Resistencia máxima a la tracción (MPa)	0.36 - 0.68
Recuperación elástica (%)	90