FIJADOR DE RODAMIENTOS



Elevada solidez. Para fijar, obteniendo una elevada solidez, casquillos, ruedas dentadas, bulones, uniones de ejes y bujes, cojinetes que están sujetos a elevadas cargas

Descripción

- Endurecimiento incluso en caso de temperaturas alrededor de 0°C.
- Aplicable también sobre superficies ligeramente aceitosas.
- Ahorro del desengrasado entretenido de los cojinetes.

Ventajas

- Capacidad máxima de relleno de junta de 0,15 mm.
- Es posible corregir de forma económica incluso desviaciones considerables.

Beneficios

- Impide la formación de herrumbre de contacto.
- Gracias al desmontaje sencillo, se impide el gripaje de los cojinetes.
- Certificado por NSF/AISI 61. Componentes de sistemas de agua potable, efectos sobre la salud.

Contenido g	Art. Nº	U/E
50	**0893603050**	2

Datos técnicos	
Propiedades físicas (estado líquido)	
Caracterización química (Anaeróbico)	Ester de ácido acrílico de dimetilo.
Color	Verde
Viscosidad 25°C Brookfield (RVT)	100-150 mPas (Husillo rev /min:4/20)
Densidad	1,07 g/cm^3
Diámetro de rosca	M 12
Capacidad máxima de relleno de junta	0,15 mm.
Punto de inflamación	>90°C
Capacidad de almacenaje	1 año a temperatura ambiente
Propiedades físicas (estado endurecido)	
Solidez manual después de	5-10 minutos
Capacidad de funcionamiento después de	30-40 minutos
Solidez final después de	3-6 horas
Momento de desencolado	No corresponde
Momento de giro continuo	No corresponde
Resistencia a la cizalladura bajo presión (DIN 54452)	18-26 N/mm^2
Campo de aplicación de temperatura	-55°C hasta +150°C

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.