

MASILLA VAKU PRO II 1 KG Y 4 KG

Masilla elástica de poliéster bicomponente para reparaciones vehiculares.

Ventajas

- Masilla con gran poder de relleno y terminación
- Muy buena adherencia a los metales
- Fácil mezclado y aplicación
- Buena calidad de lijado
- Rápido secado
- Buen acabado superficial permitiendo iniciar el lijado con un abrasivo menos grueso
- Bajo peso específico, permite fácil lijado

Aplicaciones:

Como masilla de relleno en talleres de lámina y pintura, carrocería, vehículos industriales, náuticos, motos, etc.

Aplicación:

- Acero y aluminio, después de matizar y desengrasar
- Acero cincado después de matizar y desengrasar
- Laminados de poliéster (GFK/GRP), masillas de poliéster, aparejos acrílicos y epoxi, reparaciones de carrocería en buena condición
- Capas de barniz bien lijadas u originales
- Madera y materiales a base de madera después de secado y desengrasado



Datos técnicos	
Base	Resina de poliéster insaturada, cargas inertes, agentes fixotrópicos, pigmentos.
Color	Amarillo mate.
Densidad	1,94 (+/- 0,03) kg/l
Tiempo máximo de aplicación	5 a 6 min. a 20°C
VOC*	52 g/l Directiva Europea (2004/42/WE)
Tiempo de secado	17 a 27 min.
Temperatura de aplicación	20°C
Almacenamiento	Envase cerrado herméticamente a 15 a 25°C
Resistencia térmica una vez curada	Hasta 100°C

*Cantidad componente volátil.

Contenido	Cont. catalizador	Código	
1,5 Kg	20 gr	0993101001	1
4 Kg	45 gr x1	0993101003	1

Atención:

- Se recomienda realizar el lijado en seco
- Evitar el exceso de catalizador
- Cerrar bien el envase directamente después de usar el producto
- Proteger el catalizador ante temperaturas altas

Precaución:

No aplicar masillas de poliéster directamente a los aparejos fosfatantes o productos acrílicos 1 componente y de nitrocelulosa.

Datos técnicos	
Preparación de sustrato	La superficie debe estar correctamente desengrasada y tratada con hojas de lija. A continuación, debe ser limpiada por segunda vez con un desengrasante, enjuagada con agua y secada al aire.
Preparación de mezcla	La proporción de mezcla correcta es 2/100, cada 100 gr de masilla 2 gr de catalizador. Mezclar bien los dos componentes, hasta obtener un color uniforme. Utilizar antes de los 6 minutos tras haber sido mezclado. Remover cuidadosamente a fin de no incorporar aire. Excesiva cantidad de catalizador puede causar emblanquecimiento de la masilla.
Aplicación de la masilla	Durante trabajos con los productos de dos componentes se recomienda usar el equipo de protección personal. Evitar contacto con los ojos y la piel. Utilizar en lugares bien ventilados. La masilla puede ser aplicada en varias capas finas. Antes de aplicar la siguiente capa, la anterior debe estar endurecida. No sobrepasar el espesor total de 3 mm El tiempo de endurecimiento de la masilla es de 17 a 27 minutos a 20°C, temperaturas inferiores alargaran significativamente el tiempo. Secado en cabina de calor: El tiempo de endurecimiento de la masilla es de 5 a 7 minutos a 80°C. Sobre sustratos galvanizados no sobrepasar los 60°C. Nota: una vez aplicada la masilla, espere al menos 5 minutos antes de comenzar a secar con el calor de la cabina.
Post aplicación	Para el lijado de rebaje (en seco) se utiliza P80 a P120. Para el lijado de acabado (en seco) se utiliza P120 a P320 Limpiar las herramientas luego de usarlas. Sobre las masillas de poliéster se puede aplicar: Masillas de poliéster de 2 componentes. Masillas de poliéster para pistola de 2 componentes Aparejos acrílicos de 2 componentes Aparejos epoxi de 2 componentes
Almacenamiento	El producto se debe conservar en la temperatura de 15 hasta 25°C el envase bien cerrado, en lugar seco y templado, no dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso. Evitar la exposición directa al sol.

Productos relacionados	
90695 940 920	Set de espátulas
95714 001 180	Lijadora neumática roto-orbital
90577 333 ...	Lija para roto-orbital D150mm
90577 151...	Disco lija antiempaste 150mm
90577 150...	Disco lija con respaldo pl 150mm
98570 109...	Disco de lija cerámico con velcro
90691 500 310	Kit de varillas para desabollado

Productos relacionados	
90691 500...	Ventosas
90691 500 150	Punzón plástico para chapista
90691 500	Arandela Sacabollos
90691 500 112	Martillo de inercia L460mm
90691 500 112	Alambre ondulado sacabollos
90691 500 170	Pin Puller - Sistema de desabollado

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.