

PRIMER DE RELLENO ESTÁNDAR HS 2K 4:1 GRIS



Primario de Relleno HS 2K 4:1 Es un imprimador base acrílica de dos componentes que se aplica para mejorar la adherencia y el acabado de pinturas en una variedad de superficies metálicas.

Características

- Imprimador base acrílica de dos componentes.
- Contiene altos sólidos para un relleno firme.
- Por su alta calidad ofrece una excelente adherencia sobre acero y aluminio.
- Excelente adherencia sobre masillas de poliéster y superficies previamente barnizadas.
- Tiene excelentes propiedades de relleno.

Aplicaciones:

- Se utiliza como base promotora de adherencia para el proceso de pintado. Se puede utilizar sobre sustratos de acero, aluminio, masillas de poliéster e imprimaciones de poliéster.

Instrucciones de uso:

- Las superficies deben estar completamente secas, limpias y libres de polvo o grasa. Aplique catalizador y solvente en la proporción recomendada de 4 partes de primario por 1 parte de catalizador y 15% a 20% de solvente posteriormente mezcle de forma uniformemente. Aplicar de 2 a 3 manos con pistola de gravedad o HVLP siguiendo las especificaciones de cada modelo. Espere aproximadamente 5 minutos entre capas. Espere 10 minutos antes de secar en horno. Espere el tiempo total de secado según el método utilizado. Una vez seco, se recomienda lijarlo con los granos de papel de lija recomendados. Lijado manual (seco o húmedo): P280 - P320.

Presentación	Primario	Catalizador
Código	5866103033	5866103201
Contenido	3.5 L	875 ml
Estado físico	Líquido	Líquido
Color	Gris	Transparente
Olor	Característico	Solvente
Densidad (g / cm ³)	1,62	
VOC de la mezcla (g/L)	538,0	
Viscosidad para aplicación (seg)	30 a 50	
Tiempo de aplicación (h)	1	
Tiempo de secado a 20 °C (h)	4	

Instrucciones de uso:

- Lijado a máquina (en seco): P280 - P320. Una buena preparación de las superficies tratadas es fundamental para obtener los mejores resultados de reparación. Nota: Tiempo de aplicación de la mezcla es de 1 hora. Viscosidad para aplicación por pulverización: 30 a 50 segundos a 20 °C. No exceda los 60 °C durante el secado.

PRINCIPALES VENTAJAS

- Bicomponente.
- Excelente adherencia.
- Seca rápido.
- Fácil mezcla y aplicación.
- Fácil de lijar.





PRODUCTOS ASOCIADOS

- Pistolas HVLP.
- Desengrasante BMF.
- Lijas cerámicas.
- Lijas Gold.
- Lijadora Orbital.

PRINCIPALES MERCADOS

- Hojalatería y pintura.
- Estética automotriz.
- Talleres Cargo (HyP).
- Agencias automotrices.
- Auto Detailings.

PRIMER DE RELLENO ESTÁNDAR HS 2K 4:1 GRIS

	Proporción de mezcla	Por volumen
	Primer	4 partes
	Catalizador	1 partes
	Thinner	15% a 20%
	Mezclar de forma continua hasta obtener una mezcla homogénea	
	Viscosidad de aplicación por aspersión	
	30 a 50 segundos a 20°C	
	Tiempo de vida útil de la mezcla una vez combinada	
	Aproximadamente 1 hora a 20°C	
	Aplicaciones (pasadas)	
	2 a 3 manos	
	150 A 300 µm por cada mano o hasta obtener espesor deseado	
	Parámetros de Pistola pintura Convecional:	
	Boquilla: 1,6 mm a 2 mm, Presión: 30 a 65 PSI	
	Parámetros Pistola pintura HVLP:	
	Boquilla: 1,5 a 1,9 mm, Presión: 30 PSI	
	Tiempo de secado	
	Entre capas aproximadamente 5 minutos	
	Antes del horno aproximadamente 10 minutos	
	Tiempo de endurecimiento por espesor de 200 a µm	
	3 a 4 horas a 20°C	
	30 minutos a 60°C	
	Temperaturas inferiores a 20 °C aumentan significativamente el tiempo de endurecimiento	
	Secado por infrarrojos	
	10 a 15 minutos con ondas cortas para un espesor de 150 a 250 µm	
	No exceda los 60 ° C	
	Utilice las recomendaciones del fabricante del equipo.	
	Espere aproximadamente 10 minutos antes de comenzar a secar.	
	Lijado en seco	
	Lijado con máquina: P320 a P500	
	Lijado manual: P280 a P320	
	Lijado húmedo	
	Lijado con máquina: P600 a P1000	
	Lijado manual: P800 a P1000	

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.