PRIMARIO Y ACTIVADOR DE RELLENO EXPRESS HS 2K 4:1



Descripción	Contenido	Art. Nº	U/E
Primer Relleno Express Auto HS 2K 4:1	3,5 L	**5866103333**	1
Activador Primer Relleno Express Auto HS 2K 4:1	875 ml	**5866103211**	1

Datos técnicos:

Propiedades físicas y químicas	
Estado Físico	Líquido
Color	Gris (Primario) y Transparente (Catalizador)
Olor	Característico
Densidad (g / cm³)	1,62
VOC de la mezcla (g/L)	420,0
Viscosidad para aplicación (seg)	30 a 50
Tiempo de aplicación (min)	60
Tiempo de secado a 20° C (min)	60

Descripción del producto

Es una imprimación base acrílica de dos componentes que se aplica para mejorar la adherencia y el acabado de pinturas en una variedad de superficies, incluyendo sustratos difíciles. Por su alta calidad ofrece una excelente adherencia sobre acero, aluminio, masillas de poliéster y superficies previamente barnizadas. También tiene una excelente estabilidad en superficies verticales. Es fácil de mezclar y aplicar, tiene buenas propiedades de relleno y un tiempo de secado reducido.

Campos de aplicación

Se utiliza como base promotora de adherencia para el proceso de pintado. Se puede utilizar sobre sustratos de acero, aluminio, masillas de poliéster e imprimaciones de poliéster.

Propiedades

- Bicomponente
- Adhesión sobre sustratos difíciles
- Seca rápido
- Gran aplicación en superficies verticales.
- Fácil de aplicar y mezclar.
- Fácil de lijar

Modo de uso

• Las superficies deben estar completamente secas, limpias y libres de polvo o grasa.

• Aplique catalizador y solvente en la proporción recomendada de 4 partes de primario por 1 parte de catalizador y 0% a 5% de solvente posteriormente mezcle de forma uniformemente.

• Aplicar de 2 a 3 manos con pistola de gravedad o HVLP siguiendo las especificaciones de cada modelo. Espere aproximadamente 5 minutos entre capas.

• Espere 10 minutos antes de secar en horno. Espere el tiempo total de secado según el método utilizado. Una vez seco, se recomienda lijarlo con los granos de papel de lija recomendados.

• Lijado manual (seco o húmedo): P280 - P320 (GR P400).

• Lijado a máquina (en seco): P180 - P220. Una buena preparación de las superficies tratadas es fundamental para obtener los mejores resultados de reparación.

Nota: Tiempo de aplicación de la mezcla es de 1 hora. Viscosidad para aplicación por pulverización: 30 a 50 segundos a 20 ° C. No exceda los 60 ° C durante el secado.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.