SILICON ACETICO AUTOMOTRIZ



Contenido	Color	Art. Nº	U/E
85 gr	Gris	**0890324287**	1

Datos técnicos	
Características químicas	Mezcla de polidimetilsiloxane/ etiltriacetoxisilabe blend
Producto extintor adecuado	Espuma, polvo extintor, dióxido de carbono, chorro de agua
Sustancias peligrosas	Etiltriacetoxisilane
Temperatura mín de almacenamiento	5°C
Temperatura máx de almacenamiento	15°C
Temperatura de inflamación (°C)	190°C
Termoresistencia	desde -50°C hasta +200°C (250°C durante cortos periodos de tiempo)
Solubilidad	Soluble
Protección respiratoria (tipo especifico)	Ninguna
Ventilación	General
Protección de ojos	Se recomienda usar gafas

Sellador de un solo componente (RTV), que vulcaniza al contacto con la humedad del aire produciendo un elastómero de silicona que ofrece un amplio rango de aplicaciones en el área automotriz e industrial.

Descripción

- Alta resistencia química.
- Puede ser utilizado en contacto con aceites, combustibles y a solventes hasta con temperaturasde -5°C hasta 200°C.
- Sellador.
- Ya curado soporta altas presiones y torque, ideal para empaquetaduras en bridas, sellos etc.
- Excelente adherencia.
- Amplias gamas de zonas de contacto.
- Ideal para partes que han de estar en contacto con la humedad, bombas de agua, conexiones, válvulas etc.
- Puede ser usado también con algunos tipos de plásticos y metales como sellador principal o como sellador secundario.
- Flexibilidad.
- Alta flexibilidad que evita el cristalizamiento y el punto de quiebre por vibraciones, ofreciendo una prolongada durabilidad.

Aplicaciones

- Ideal para sellar bases de unión de motores automotrices, monoblock, cabezas de motor, tapas de puntería en autos y motocicletas y otros usos.

Nota

No aplicar en superficies sensibles a la corrosión por ácido acético como aluminio o antimonio, No admite el pintado de la superficie aplicada. Evite la inhalación prolongada. Aplique el producto en áreas ventiladas.

Modo de uso

Remueva la junta vieja. Limpie perfectamente la zona hasta que quede libre de grasa, se recomienda que utilice el removedor de juntas (Art.No.00893 100 0). Aplicar en forma uniforme.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.