SILICONA ACÉTICA MULTIUSO



PRINCIPALES VENTAJAS

- Antifúngico y antimoho: no se oscurece.
- Alta viscosidad: no escurre.
- Resistente a los rayos UV y a la intemperie.
- Baja contracción volumétrica.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Aplicador manual de silicona.
- Desengrasante universal ECO-W.
- Cinta de enmascarar (tipo crepé).
- Aplicador de selladores a batería.

Descripción

La silicona acética multiuso es un sellador monocomponente de curado acético. El producto cura a temperatura ambiente, utilizando la humedad presente en el aire, y forma una junta con flexibilidad permanente y resistente a los rayos UV, que no encoge por no contener disolventes. Se puede utilizar para sellar en diferentes tipos de sustratos, como vidrios, azulejos, aluminio y otras superficies vitrificadas. Contiene fungicida en su formulación, lo que previene la aparición de moho.

Características

- Posee acción antifúngica y antimoho: no se oscurece con el tiempo.
- Sellador de bajo módulo.
- Alta viscosidad; no escurre en aplicaciones verticales.
- Alta resistencia a los rayos UV y a la intemperie.
- Baja contracción volumétrica después del curado.

Aplicación

- Indicado para aplicaciones en superficies lisas, con o sin pintura, tales como aluminio, azulejos, vidrios comunes y templados, entre otros.
- Sellado de juntas en loza sanitaria y fregaderos.
- Junta de sellado para ventanas y puertas con marcos de madera, aluminio y perfiles revestidos.

Modo de uso

- Las superficies que se van a sellar deben estar limpias, secas y libres de grasa. La pintura, los restos de concreto/cemento y otras partículas de polvo se deben retirar antes de la aplicación.
- Se recomienda limpiar las áreas que se van a sellar con productos de limpieza compatibles con los sustratos.
- No utilice detergente ni jabón para dicha limpieza.
- Aplicar el producto a temperaturas entre 5 °C y 40 °C.
- Corte la boquilla del envase, enrosque la punta aplicadora y córtela según el ancho deseado de la junta.
- Es necesario utilizar una pistola aplicadora (no incluida) para aplicar el producto.
- El tiempo de curado puede ser mayor cuando se aplica a bajas temperaturas, con baja humedad, mayor espesor del cordón o en lugares con poca circulación de aire.
- Después de la aplicación, el producto puede recibir acabado con la ayuda de una espátula.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

SILICONA ACÉTICA MULTIUSO

IMPORTANTE

- No utilizar en: vidrios laminados (espejos) o estructurales, latón, cobre, bronce, zinc, cuarzo, acero, piedras naturales y granito.
- No utilizar en materiales de origen calcáreo, como repello, concreto, cementos fibrosos, entre otros.
- No utilizar para el sellado de acuarios.
- No utilizar en superficies que se vayan a pintar posteriormente.
- No aplicar en áreas sujetas a inmersión continua en agua.
- No indicado para aplicación sobre o junto con disolventes u otros tipos de plastificantes; dicha acción puede perjudicar el proceso de curado, la adhesión o causar decoloración de la silicona por ejemplo: revestimientos o selladores a base de betún.
- No indicado para aplicación en superficies en contacto con productos alimenticios o agua potable.
- No indicado para el sellado de superficies de polietileno, polipropileno, ABS y acrílico.
- No indicado para su uso en piedras naturales.

Información adicional

- La dimensión de la junta debe calcularse para soportar el movimiento del sellador.
- Como regla general, el ancho mínimo de la junta debe ser de 6 mm.
- Para juntas entre 6 mm y 12 mm de ancho, se recomienda una profundidad de 12 mm.
- Para juntas con anchos superiores a 12 mm, se debe aplicar la regla 2:1, donde el ancho = 2 y la profundidad = 1, hasta una profundidad máxima de 10 mm.
- El uso de cordón de polietileno (cordón de juntas o tarucel) en la junta ofrece las siguientes ventajas:
- Garantiza la profundidad correcta de la junta;
- Crea una forma regular en toda la junta;
- Evita la adherencia en tres puntos de la junta.

Seguridad, limpieza y manipulación

- Después del uso total del producto, no reutilizar el envase.
- No comer, beber ni fumar durante la manipulación del producto.
- Utilizar los EPP indicados para la aplicación.
- Evitar cualquier contacto con los ojos. Evitar el contacto con la piel. No ingerir.
- Se puede obtener información más detallada en la ficha de seguridad del producto a través del sitio web www.wurth.com.br/produtos.

Almacenamiento y vigencia

- Mantener el producto cerrado y en su envase original.
- Almacenar protegido de la luz solar y de la lluvia.
- Mantener fuera del alcance de los niños y de los animales.
- No almacenar cerca de alimentos, bebidas o medicamentos, incluidos los destinados a animales.
- Almacenar lejos de fuentes de calor.
- No almacenar en un lugar húmedo o a una temperatura superior a +50 °C.
- Validez: 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

Datos Técnicos

Densidad:	0.98 g/cm³
Escurrimiento:	No posee
Tasa de extrusión:	890 ml/min
Tasa de curado en 24 horas:	2.1 mm/día
Tiempo de curado inicial:	15 - 20 minutos
Resistencia a la tracción:	2.36 N/mm²
Elongación:	558.20%
Módulo:	0.48 N/mm²
Dureza Shore:	20

Presentaciones

U/E	Color	Contenido	Art. No.
01 unidad	Incoloro	280 mL / 274 g	**0892 318 885**
	Negro		**0892 318 886**
	Blanco		**0892 318 887**
	Gris		**0892 318 897**
	Bronce		**0892 318 896**

Para más información por favor contacte:

Würth Dominicana, S. A
Tel: (809) 562-7777 / www.wurth.com.do

©Todos los derechos reservados. Departamento de Marketing.
Impreso en República Dominicana.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.